



Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Natürliche Farbunterschiede

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste
(Punktäste bis Ø 5 mm, max. 5 Äste/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Endrisse
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche
(Bis max. 20 mm Länge, 1 mm Breite)
- ◆ Gesunder Splint

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Natural colour variations

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 5 mm, max. 5 knots per board)

OCCASIONAL

- ◆ End shakes
- ◆ Shallow surface shakes
(< 20 mm length, < 1 mm width)
- ◆ Sound sapwood

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti
(fino a Ø 5 mm, max. 5 nodi/tavola)

SPORADICO

- ◆ Punti di rottura
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie
(fino a 20 mm lung., max. 1 mm largh.)
- ◆ Alburno sano

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 x 2400/2100/1800 mm

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Nicht fest verwachsene Äste (bis Ø 25 mm, max. 4 Äste/Brett)
- ◆ Endrisse (bis max. 100 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche (bis max. 300 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Gesunder Splint
- ◆ Rindeneinwuchs
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Kernröhre

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Ausgeschlagene Stellen (bis Ø 15 mm, max. 3 Stellen/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Tiefe Risse an Oberfläche (bis max. 300 mm Länge, max. 2 mm Breite)

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

BESONDERHEITEN

- ◆ Der Farbkern ist typisch für diese Sortierung

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 65 mm)
- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 65 mm)
- ◆ Dead knots (Ø < 25 mm, max. 4 knots per board)
- ◆ End shakes (< 100 mm length, < 2 mm width)
- ◆ Shallow surface shakes (< 300 mm length, < 2 mm width)
- ◆ Sound sapwood
- ◆ Bark pockets
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Pith

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Machining defects (Ø < 15 mm, max. 3 spots per board)

OCCASIONAL

- ◆ Deep shakes on surface (< 300 mm length, < 2 mm width)

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

SPECIAL CHARACTERISTICS

- ◆ Partially occurring dark heartwood is typical for this species and grade

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 65 mm)
- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 65 mm)
- ◆ Nodi non aderenti (fino a Ø 25 mm, max. 4 nodi/tavola)
- ◆ Fessurazioni sulla testata (lungh. fino a 100 mm, largh. max. 2 mm)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie (fino a 300 mm lungh., max. 2 mm largh.)
- ◆ Alburno sano
- ◆ Inclusione di corteccia
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)
- ◆ Cilindri midollari

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Punti di rottura (fino a Ø 15 mm, max. 3 punti/tavola)

SPORADICO

- ◆ Fessurazioni profonde sulla superficie (fino a 300 mm lungh., max. 2 mm largh.)

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

PARTICOLARITÀ

- ◆ Il durame colorato è tipico di questa qualificazione

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 x 2400/2100/1800 mm

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Natürliche Farbunterschiede

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste
(Punktäste bis Ø 5 mm, max. 5 Äste/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Endrisse
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche
(Bis max. 20 mm Länge, 1 mm Breite)

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Natural colour variations

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 5 mm, max. 5 knots per board)

OCCASIONAL

- ◆ End shakes
- ◆ Shallow surface shakes
(< 20 mm length, < 1 mm width)

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti
(fino a Ø 5 mm, max. 5 nodi/tavola)

SPORADICO

- ◆ Punti di rottura
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie
(fino a 20 mm lungh., max. 1 mm largh.)

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 x 1973/1473 mm

20 x 167 x 1973/1473 mm

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Endrisse
(bis max. 100 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche
(bis max. 400 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Gesunder Splint
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale
überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Kernröhre

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Nicht fest verwachsene Äste
(bis Ø 25 mm, max. 4 Äste/Brett)
- ◆ Fauläste
- ◆ Ausgeschlagene Stellen
(bis Ø 15 mm, max. 3 Stellen/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Tiefe Risse an Oberfläche
(bis max. 400 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Rindeneinwuchs
- ◆ Stapellattenmarkierung

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

BESONDERHEITEN

- ◆ Der Farbkern ist typisch für diese Sortierung

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 65 mm)
- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 65 mm)
- ◆ End shakes (< 100 mm length, < 2 mm width)
- ◆ Shallow surface shakes
(< 400 mm length, < 2 mm width)
- ◆ Sound sapwood
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Pith

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Dead knots (Ø < 25 mm, max. 4 knots per board)
- ◆ Unsound knots
- ◆ Machining defects
(Ø < 15 mm, max. 3 spots per board)

OCCASIONAL

- ◆ Deep shakes on surface
(< 400 mm length, < 2 mm width)
- ◆ Bark pockets
- ◆ Stick marks

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

SPECIAL CHARACTERISTICS

- ◆ Partially occurring dark heartwood is typical
for this species and grade

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 65 mm)
- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 65 mm)
- ◆ Fessurazioni sulla testata
(lungh. fino a 100 mm, largh. max. 2 mm)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie
(fino a 400 mm lungh., max. 2 mm largh.)
- ◆ Alburno sano
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno
sono chiusi principalmente mediante un
riempitivo adatto)
- ◆ Cilindri midollari

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Nodi non aderenti
(fino a Ø 25 mm, max. 4 nodi/tavola)
- ◆ Nodi affetti da carie
- ◆ Punti di rottura (fino a Ø 15 mm, max. 3 punti/tavola)

SPORADICO

- ◆ Fessurazioni profonde sulla superficie
(fino a 400 mm lungh., max. 2 mm largh.)
- ◆ Inclusione di corteccia
- ◆ Marcatura dei listelli

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

PARTICOLARITÀ

- ◆ Il durame colorato è tipico di questa
qualificazione

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 x 1973/1473 mm

20 x 167 x 1973/1473 mm

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunder Splint (bis zu 20% der Sichtfläche)
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Kernröhre

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 30 mm, max. 5 Äste/Brett)
- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 15 mm, max. 2 Äste/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Endrisse (bis max. 20 mm Länge, max. 1 mm Breite)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche (bis max. 50 mm Länge, max. 1 mm Breite)

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

BESONDERHEITEN

- ◆ Vorkommende Gummimassen sind typisch für diese Holzart

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound sapwood (up to 20% of the better face)
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Pith

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 30 mm, max. 5 knots per board)
- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 15 mm, max. 2 knots per board)

OCCASIONAL

- ◆ End shakes (< 20 mm length, < 1 mm width)
- ◆ Shallow surface shakes (< 50 mm length, < 1 mm width)

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

SPECIAL CHARACTERISTICS

- ◆ Gum marks, strain or veins are typical for this species

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Alburno sano (fino a 20% sul lato visibile)
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)
- ◆ Cilindri midollari

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 30 mm, max. 5 nodi/tavola)
- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 15 mm, max. 2 nodi/tavola)

SPORADICO

- ◆ Fessurazioni sulla testata (lungh. fino a 20 mm, largh. max. 1 mm)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie (fino a 50 mm lungh., max. 1 mm largh.)

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

PARTICOLARITÀ

- ◆ Venature di gomma sono tipico di questo tipo di legno

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 x 2400/2100/1800 mm

20 x 167 x 2400/2100/1800 mm

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Natürliche Farbunterschiede

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste
(Punktäste bis Ø 10 mm, max. 5 Äste/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Endrisse
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche
(bis max. 20 mm Länge, 1 mm Breite)

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Natural colour variations

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Sound knots
(Ø < 10 mm, max. 5 knots per board)

OCCASIONAL

- ◆ End shakes
- ◆ Shallow surface shakes
(< 20 mm length, < 1mm width)

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti
(fino a Ø 10 mm, max. 5 nodi/tavola)

SPORADICO

- ◆ Fessurazioni sulla testata
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie
(fino a 20 mm lungh., max. 1 mm largh.)

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

15 x 139 x 1973/1473/1000 mm

20 x 137 x 1973/1473 mm

20 x 167 x 1973/1473 mm

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 40 mm)
- ◆ Gesunder Splint (bis zu 15% der Sichtfläche)
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 40 mm, max. 2 Äste/Brett)
- ◆ Kernröhre (bis max. 200 mm Länge, max. 2x/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Nicht fest verwachsene Äste (bis Ø 15 mm)
- ◆ Endrisse (bis max. 50 mm Länge, max. 1 mm Breite)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche (bis max. 100 mm Länge, max. 1 mm Breite)

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 40 mm)
- ◆ Sound sapwood (up to 15% on the better face)
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wood characteristics are usually sealed with appropriate filler)

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 40 mm, max. 2 knots per board)
- ◆ Pith (max. 200 mm length, max. 2 spots per board)

OCCASIONAL

- ◆ Dead knots (Ø < 15 mm)
- ◆ End shakes (< 50 mm length, < 1 mm width)
- ◆ Shallow surface shakes (< 100 mm length, < 1 mm width)

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 40 mm)
- ◆ Alburno sano (fino a 15% sul lato visibile)
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 40 mm, max. 2 nodi/tavola)
- ◆ Cilindri midollari (fino a 200 mm lungh., max. 2 punti/tavola)

SPORADICO

- ◆ Nodi non aderenti (fino a Ø 15 mm)
- ◆ Fessurazioni sulla testata (lungh. fino a 50 mm, largh. max. 1 mm)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie (fino a 100 mm lungh., max. 1 mm largh.)

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

15 x 139 x 1973/1473/1000 mm

20 x 137 x 1973/1473 mm

20 x 167 x 1973/1473 mm

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Endrisse
(bis max. 100 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche
(bis max. 400 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Gesunder Splint (bis zu 25% der Sichtfläche)
- ◆ Rindeneinwuchs
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Kernröhre

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Eingewachsene Äste
(bis Ø 65 mm, max. 5 Äste/Brett)
- ◆ Nicht fest verwachsene Äste
(bis Ø 25 mm, max. 2 Äste/Brett)
- ◆ Fauläste
(bis Ø 25 mm, max. 2 Äste/Brett)
- ◆ Ausgeschlagene Stellen
(bis Ø 15 mm, max. 3 Stellen/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Tiefe Risse an Oberfläche
(bis max. 400 mm Länge, max. 3 mm Breite)

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 65 mm)
- ◆ End shakes (< 100 mm length, < 2 mm width)
- ◆ Shallow surface shakes
(< 400 mm length, < 2 mm width)
- ◆ Sound sapwood (up to 25% on the better face)
- ◆ Bark pockets
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wooden characteristics are usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Pith

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Partially intergrown knots
(Ø < 65 mm, max. 5 knots per board)
- ◆ Dead knots (Ø < 25 mm, max. 2 knots per board)
- ◆ Unsound knots
(Ø < 25 mm, max. 2 knots per board)
- ◆ Machining defects
(Ø < 15 mm, max. 3 spots per board)

OCCASIONAL

- ◆ Deep shakes on surface
(< 400 mm length, < 3 mm width)

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 65 mm)
- ◆ Fessurazioni sulla testata
(lungh. fino a 100 mm, largh. max. 2 mm)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie
(fino a 400 mm lungh., max. 2 mm largh.)
- ◆ Alburno sano (fino a 25% sul lato visibile)
- ◆ Inclusione di corteccia
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)
- ◆ Cilindri midollari

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Nodi compatti
(fino a Ø 65 mm, max. 5 nodi/tavola)
- ◆ Nodi non aderenti
(fino a Ø 25 mm, max. 2 nodi/tavola)
- ◆ Nodi affetti da carie
(fino a Ø 25 mm, max. 2 nodi/tavola)
- ◆ Punti di rottura
(fino a Ø 15 mm, max. 3 punti/tavola)

SPORADICO

- ◆ Fessurazioni profonde sulla superficie
(fino a 400 mm lungh., max. 3 mm largh.)

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

15 x 169/139/133 x 1973/1473/1000 mm

20 x 207/167 x 1973/1473 mm

20 x 137 x 1973/1473 mm

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 85 mm)
- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 80 mm)
- ◆ Endrisse
(bis max. 250 mm Länge, max. 3 mm Breite)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche
- ◆ Tiefe Risse an Oberfläche
(bis max. 400 mm Länge, max. 3 mm Breite)
- ◆ Gesunder Splint
- ◆ Rindeneinwuchs
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale
überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Kernröhre
- ◆ Schädlingsbefall

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Nicht fest verwachsene Äste
(bis Ø 45 mm, max. 2 Äste/Brett)
- ◆ Fauläste (bis Ø 40 mm, max. 2 Äste/Brett)
- ◆ Ausgeschlagene Stellen
(bis Ø 45 mm, max. 4 Stellen/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Stapellattenmarkierung
- ◆ Hobelschläge (max. 2 Stück/Brett)

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

BESONDERHEITEN

- ◆ Sägeraue Stellen, Brandflecken und vorkommende Verminderungen an den Brettbreiten sind charakteristisch für diese Sortierung

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 85 mm)
- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 80 mm)
- ◆ End shakes (< 250 mm length, < 3 mm width)
- ◆ Shallow surface shakes
- ◆ Deep shakes on surface
(< 400 mm length, < 3 mm width)
- ◆ Sound sapwood
- ◆ Bark pockets
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wooden characteristics are usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Pith
- ◆ Pest & fungi infestation

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Dead knots (Ø < 45 mm, max. 2 knots per board)
- ◆ Unsound knots
(Ø < 40 mm, max. 2 knots per board)
- ◆ Machining defects
(Ø < 45 mm, max. 4 spots per board)

OCCASIONAL

- ◆ Stick marks
- ◆ Cutter marks (max. 2 spots per board)

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

SPECIAL CHARACTERISTICS

- ◆ Planing defects (rough sawn, skips, burn marks, and occasionally occurring in board width) are characteristic for this grade

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 85 mm)
- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 80 mm)
- ◆ Fessurazioni sulla testata
(lungh. fino a 250 mm, largh. max. 3 mm)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie
- ◆ Fessurazioni profonde sulla superficie
(fino a 400 mm lungh., max. 3 mm largh.)
- ◆ Alburno sano
- ◆ Inclusione di corteccia
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)
- ◆ Cilindri midollari
- ◆ Infestazione da parassiti

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Nodi non aderenti (fino a Ø 45 mm, max. 2 nodi/tavola)
- ◆ Nodi affetti da carie
(fino a Ø 40 mm, max. 2 nodi/tavola)
- ◆ Punti di rottura (fino a Ø 45 mm, max. 4 punti/tavola)

SPORADICO

- ◆ Marcatura dei listelli
- ◆ Difetti di Pialla (max. 2 punti/tavola)

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

PARTICOLARITÀ

- ◆ punti segati, marchio a fuoco ed eventuali riduzioni della larghezza della tavola sono caratteristici di questa qualificazione

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

15 x 169/139/133 x 1973/1473/1000 mm

20 x 137 x 1973/1473 mm

20 x 207/167 x 1973/1473 mm

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 55 mm)
- ◆ Gesunder Splint (bis zu 10% der Sichtfläche)
- ◆ Ausgeschlagene Stellen (bis Ø 15 mm)
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Kernröhre

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 50 mm, max. 3 Äste/Brett)
- ◆ Nicht fest verwachsene Äste (bis Ø 15 mm, max. 3 Äste/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Fauläste
- ◆ Endrisse (bis max. 50 mm Länge, max. 1 mm Breite)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche (bis max. 400 mm Länge, max. 1 mm Breite)
- ◆ Tiefe Risse an Oberfläche
- ◆ Rindeneinwuchs

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 55 mm)
- ◆ Sound sapwood (up to 10% on the better face)
- ◆ Machining defects (Ø < 15 mm)
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wood characteristics are usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Pith

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 50 mm, max. 3 knots per board)
- ◆ Dead knots (Ø < 15 mm, max. 3 knots per board)

OCCASIONAL

- ◆ Unsound knots
- ◆ End shakes (< 50 mm length, < 1 mm width)
- ◆ Shallow surface shakes (< 400 mm length, < 1 mm width)
- ◆ Deep shakes on the surface
- ◆ Bark pockets

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 55 mm)
- ◆ Alburno sano (fino a 10% sul lato visibile)
- ◆ Punti di rottura (fino a Ø 15 mm)
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)
- ◆ Cilindri midollari

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 50 mm, max. 3 nodi/tavola)
- ◆ Nodi non aderenti (fino a Ø 15 mm, max. 3 nodi/tavola)

SPORADICO

- ◆ Nodi affetti da carie
- ◆ Fessurazioni sulla testata (lungh. fino a 50 mm, largh. max. 1 mm)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie (fino a 100 mm lungh., max. 1 mm largh.)
- ◆ Fessurazioni profonde sulla superficie
- ◆ Inclusioni di corteccia

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 mm

Weitere Dimensionen auf Anfrage!

Further dimensions on request!

Ulteriori dimensioni su richiesta!

Montage / installation / montaggio





SELECT | SELECT | SELECT



Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (Punktäste bis Ø 5 mm)
- ◆ Natürliche Farbunterschiede

VORKOMMEND

- ◆ Seichte Risse an Oberfläche (bis max. 20 mm Länge, 1 mm Breite)
- ◆ Ausgeschlagene Stellen

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

BESONDERHEITEN

- ◆ Vereinzelt auftretende helle oder dunkle Einschlüsse sind charakteristisch für diese Holzart

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 5 mm)
- ◆ Natural colour variations

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Shallow surface shakes (< 20 mm length, < 1 mm width)
- ◆ Machining defects

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

SPECIAL CHARACTERISTICS

- ◆ Partially occurring dark or light occlusions are typical for this species.

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 5 mm)
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali

SPORADICO

- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie (fino a 20 mm lungh., max. 1 mm largh.)
- ◆ Punti di rottura

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

PARTICOLARITÀ

- ◆ Inclusioni chiare o scure isolate sono tipiche di questo tipo di legno

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 mm

Weitere Dimensionen auf Anfrage!

Further dimensions on request!

Ulteriori dimensioni su richiesta!

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (Punktäste bis Ø 5 mm)
- ◆ Natürliche Farbunterschiede

VORKOMMEND

- ◆ Seichte Risse an Oberfläche (bis max. 20 mm Länge, 1 mm Breite)
- ◆ Ausgeschlagene Stellen

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

BESONDERHEITEN

- ◆ Vereinzelt unterschiedliche Farbtöne der Bretter sind charakteristisch für diese Holzart

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 5 mm)
- ◆ Natural colour variations

OCCASIONAL

- ◆ Shallow surface shakes (< 20 mm length, < 1 mm width)
- ◆ Machining defects

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

SPECIAL CHARACTERISTICS

- ◆ Occasional varying colour tones of the boards are typical for this species

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 5 mm)
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali

SPORADICO

- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie (fino a 20 mm lungh., max. 1 mm largh.)
- ◆ Punti di rottura

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

PARTICOLARITÀ

- ◆ Tavole con sporadiche tonalità di colore differenti sono caratteristiche di questo tipo di legno

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 mm

Weitere Dimensionen auf Anfrage!

Further dimensions on request!

Ulteriori dimensioni su richiesta!

Montage / installation / montaggio





PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM



Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 40 mm)
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 25 mm, max. 3 Äste/Brett)
- ◆ Kernröhre (bis max. 200 mm Länge, max. 2x/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Nicht fest verwachsene Äste (bis Ø 15 mm)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche (bis max. 40 mm Länge, 1 mm Breite)

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

BESONDERHEITEN

- ◆ Produkttypischer Geruch, leicht rauchig, sehr spröde

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 40 mm)
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wood characteristics are usually sealed with appropriate filler)

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 25 mm, max. 3 knots per board)
- ◆ Pith (max. 200 mm length, max. 2 spots per board)

OCCASIONAL

- ◆ Dead knots (Ø < 15 mm)
- ◆ Shallow surface shakes (< 40 mm length, < 1 mm width)

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

SPECIAL CHARACTERISTICS

- ◆ Slightly smoky odour is typical for this product, wood becomes very brittle

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 40 mm)
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 25 mm, max. 3 nodi/tavola)
- ◆ Cilindri midollari (fino a 200 mm lunghez., max. 2x/tavola)

SPORADICO

- ◆ Nodi non aderenti (fino a Ø 15 mm)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie (fino a 40 mm lunghez., max. 1 mm largh.)

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

PARTICOLARITÀ

- ◆ Odore tipico del prodotto, leggermente fumé, molto fragile

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 mm

Weitere Dimensionen auf Anfrage!

Further dimensions on request!

Ulteriori dimensioni su richiesta!

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunder Splint (bis zu 10% der Sichtfläche)
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 40 mm, max. 5 Äste/Brett)
- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 30 mm, max. 4 Äste/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Seichte Risse an Oberfläche (bis max. 20 mm Länge, 1 mm Breite)
- ◆ Kernröhre

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound sapwood (up to 10% of the better face)
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wood characteristics are usually sealed with appropriate filler)

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 40 mm, max. 5 knots per board)
- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 30 mm, max. 4 knots per board)

OCCASIONAL

- ◆ Shallow surface shakes (< 20 mm length, < 1 mm width)
- ◆ Pith

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Alburno sano (fino a 10% sul lato visibile)
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 40 mm, max. 5 nodi/tavola)
- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 30 mm, max. 4 nodi/tavola)

SPORADICO

- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie (fino a 20 mm lungh., max. 1 mm largh.)
- ◆ Cilindri midollari

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 x 2400/2100/1800/1473 mm

20 x 167 x 2400/2100/1800/1473 mm

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 50 mm)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche (bis max. 100 mm Länge, max. 1 mm Breite)
- ◆ Gesunder Splint (Bis zu 20% der Sichtfläche)
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Kernröhre

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 40 mm, max. 5 Äste/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Nicht fest verwachsene Äste (bis Ø 15 mm)
- ◆ Fauläste
- ◆ Endrisse (bis max. 30 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Ausgeschlagene Stellen
- ◆ Rindeneinwuchs

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 50 mm)
- ◆ Shallow surface shakes (< 100 mm length, < 1 mm width)
- ◆ Sound sapwood (up to 20% of the better face)
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wood characteristics are usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Pith

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 40 mm, max. 5 knots per board)

OCCASIONAL

- ◆ Dead knots (Ø < 15 mm)
- ◆ Unsound knots
- ◆ End shakes (< 30 mm length, < 2 mm width)
- ◆ Machining defects
- ◆ Bark pockets

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 55 mm)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie (fino a 100 mm lungh., max. 1 mm largh.)
- ◆ Alburno sano (fino a 20% sul lato visibile)
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)
- ◆ Cilindri midollari

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 50 mm, max. 3 nodi/tavola)

SPORADICO

- ◆ Nodi non aderenti (fino a Ø 15 mm)
- ◆ Nodi affetti da carie
- ◆ Fessurazioni profonde sulla superficie (fino a 30 mm lungh., max. 2 mm largh.)
- ◆ Punti di rottura
- ◆ Inclusione di cortecchia

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 x 2400/2100/1800/1473 mm

20 x 167 x 2400/2100/1800/1473 mm

Montage / installation / montaggio





CLASSIC | CLASSIC | CLASSICO



Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 55 mm)
- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 35 mm)
- ◆ Nicht fest verwachsene Äste (bis Ø 35 mm)
- ◆ Endrisse (bis max. 50 mm Länge, max. 1 mm Breite)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche (bis max. 70 mm Länge, 1 mm Breite)
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Buchs (Druckholz)

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Harzgallen (bis max. 50 mm Länge, max. 4 mm Breite, max. 5 Stück/Brett)
- ◆ Kernröhre (bis max. 400 mm Länge, max. 2x/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Ausgeschlagene Stellen
- ◆ Rindeneinwuchs

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 55 mm)
- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 35 mm)
- ◆ Dead knots (Ø < 35 mm)
- ◆ End shakes (< 50 mm length, < 1 mm width)
- ◆ Shallow surface shakes (< 70 mm length, < 1 mm width)
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wooden characteristics are usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Compression wood

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Resin pockets (< 50 mm length, < 4 mm width, max. 5 per board)
- ◆ Pith (< 400 mm length, max. 2 per board)

OCCASIONAL

- ◆ Machining defects
- ◆ Bark pockets

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 55 mm)
- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 35 mm)
- ◆ Nodi non aderenti (fino a Ø 35 mm)
- ◆ Fessurazioni sulla testata (fino a 50 mm lungh., max. 1 mm largh.)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie (fino a 70 mm lungh., max. 1 mm largh.)
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)
- ◆ Legno di compressione

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Tasche di resina (fino a 50 mm lungh., max. 4 mm largh., max. 5x/tavola)
- ◆ Cilindri midollari (fino a 400 mm lungh., max. 2x/tavola)

SPORADICO

- ◆ Punti di rottura
- ◆ Inclusione di corteccia

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 x 1973 mm

Montage / installation / montaggio





RUSTIKAL | RUSTIC | RUSTICO



Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Nicht fest verwachsene Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Endrisse (bis max. 300 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche
- ◆ Ausgeschlagene Stellen
- ◆ Rindeneinwuchs
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Kernröhre
- ◆ Buchs (Druckholz)

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Tiefe Risse an Oberfläche (bis max. 300 mm Länge, max. 2 mm Breite, max. 2x/Brett)
- ◆ Harzgallen (bis max. 70 mm Länge, max. 4 mm Breite, max. 10 Stück/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Astlöcher (bis Ø 15 mm)

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 65 mm)
- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 65 mm)
- ◆ Dead knots (Ø < 65 mm)
- ◆ End shakes (< 300 mm length, < 2 mm width)
- ◆ Shallow surface shakes
- ◆ Machining defects
- ◆ Bark pockets
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wooden characteristics are usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Pith
- ◆ Compression wood

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Deep shakes on surface (< 300 mm length, < 2 mm width, max. 2 per board)
- ◆ Resin pockets (< 70 mm length, < 4 mm width, max. 10 per board)

OCCASIONAL

- ◆ Knot holes (< 15 mm)

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 65 mm)
- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 65 mm)
- ◆ Nodi non aderenti (fino a Ø 65 mm)
- ◆ Fessurazioni sulla testata (fino a 300 mm lunghez., max. 2 mm largh.)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie
- ◆ Punti di rottura
- ◆ Inclusione di corteccia
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)
- ◆ Cilindri midollari
- ◆ Legno di compressione

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Fessurazioni profonde sulla superficie (fino a 300 mm lunghez., max. 2 mm largh., max. 2x/tavola)
- ◆ Tasche di resina (fino a 70 mm lunghez., max. 4 mm largh., max. 10x/tavola)

SPORADICO

- ◆ Fori di nodo (fino a Ø 15 mm)

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 x 1973 mm

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Nicht fest verwachsene Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Astlöcher (bis Ø 15 mm)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche
- ◆ Gesunder Splint
- ◆ Ausgeschlagene Stellen
- ◆ Rindeneinwuchs
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Harzgallen
- ◆ Kernröhre (bis max. 400 mm Länge)
- ◆ Buchs (Druckholz)

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Endrisse (bis max. 300 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Tiefe Risse an Oberfläche (bis max. 300 mm Länge, max. 2 mm Breite, max. 2x/Brett)

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 65 mm)
- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 65 mm)
- ◆ Dead knots (Ø < 65 mm)
- ◆ Knot holes (Ø < 15 mm)
- ◆ Shallow surface shakes
- ◆ Sound sapwood
- ◆ Machining defects
- ◆ Bark pockets
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wooden characteristics are usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Resin pockets
- ◆ Pith
- ◆ Compression wood

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ End shakes (< 300 mm length, < 2 mm width)
- ◆ Deep shakes on surface (< 300 mm length, < 2 mm width, max. 2 per board)

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 65 mm)
- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 65 mm)
- ◆ Nodi non aderenti (fino a Ø 65 mm)
- ◆ Fori di nodo (fino a Ø 15 mm)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie
- ◆ Alburno sano
- ◆ Punti di rottura
- ◆ Inclusione di corteccia
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)
- ◆ Tasche di resina
- ◆ Cilindri midollari (fino a 400 mm lungh.)
- ◆ Legno di compressione

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Fessurazioni sulla testata (fino a 300 mm lungh., max. 3 mm largh.)
- ◆ Fessurazioni profonde sulla superficie (fino a 300 mm lungh., max. 2 mm largh., max. 2x/tavola)

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 x 1973 mm

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 50 mm)
- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 30 mm)
- ◆ Nicht fest verwachsene Äste (bis Ø 30 mm)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche (bis max. 70 mm Länge, 1 mm Breite)
- ◆ Gesunder Splint (bis zu 10% der Sichtfläche)
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Harzgallen (bis max. 50 mm Länge, max. 4 mm Breite, max. 5 Stück/Brett)
- ◆ Kernröhre (bis max. 400 mm Länge)
- ◆ Buchs (Druckholz)

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Endrisse (bis max. 50 mm Länge, max. 2 mm Breite, max. 1x/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Ausgeschlagene Stellen
- ◆ Rindeneinwuchs

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 50 mm)
- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 30 mm)
- ◆ Dead knots (Ø < 30 mm)
- ◆ Shallow surface shakes (< 70 mm length, < 1 mm width)
- ◆ Sound sapwood (< 10% on better face)
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wooden characteristics are usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Resin pockets (50 mm length, < 4 mm width, max. 5 per board)
- ◆ Pith (< 400 mm length)
- ◆ Compression wood

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ End shakes (< 50 mm length, < 2 mm width, max. 1 per board)

OCCASIONAL

- ◆ Machining defects
- ◆ Bark pockets

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 50 mm)
- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 30 mm)
- ◆ Nodi non aderenti (fino a Ø 30 mm)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie (fino a 70 mm lungh., max. 1 mm largh.)
- ◆ Alburno sano (fino a 10% sul lato visibile)
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)
- ◆ Tasche di resina (fino a 25 mm lungh., max. 2 mm largh., max. 3x/tavola e/o uno fino a 25 mm lungh., max. 2 mm largh./1,5 m lungh. del tavola)
- ◆ Cilindri midollari (fino a 400 mm lungh.)
- ◆ Legno di compressione

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Fessurazioni sulla testata (fino a 50 mm lungh., max. 2 mm largh., max. 1x/tavola)

SPORADICO

- ◆ Punti di rottura
- ◆ Inclusione di cortecchia

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 x 1973 mm

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Nicht fest verwachsene Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Astlöcher (bis Ø 15 mm)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche
- ◆ Gesunder Splint
- ◆ Ausgeschlagene Stellen
- ◆ Rindeneinwuchs
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Harzgallen (bis max. 50 mm Länge, max. 4 mm Breite, max. 5 Stück/Brett)
- ◆ Kernröhre (bis max. 400 mm Länge)
- ◆ Buchs (Druckholz)

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Endrisse (bis max. 300 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Tiefe Risse an Oberfläche (bis max. 300 mm Länge, max. 2 mm Breite, max. 2x/Brett)

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 65 mm)
- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 65 mm)
- ◆ Dead knots (Ø < 65 mm)
- ◆ Knot holes (Ø < 15 mm)
- ◆ Shallow surface shakes
- ◆ Sound sapwood
- ◆ Machining defects
- ◆ Bark pockets
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wooden characteristics are usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Resin pockets (50 mm length, < 4 mm width, max. 5 per board)
- ◆ Pith (< 400 mm length)
- ◆ Compression wood

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ End shakes (< 300 mm length, < 2 mm width)
- ◆ Deep shakes on surface (< 300 mm length, < 2 mm width, max. 2 per board)

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 65 mm)
- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 65 mm)
- ◆ Nodi non aderenti (fino a Ø 65 mm)
- ◆ Fori di nodo (fino a Ø 15 mm)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie
- ◆ Alburno sano
- ◆ Punti di rottura
- ◆ Inclusione di corteccia
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)
- ◆ Tasche di resina
- ◆ Cilindri midollari (fino a 400 mm lungh.)
- ◆ Legno di compressione

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Fessurazioni sulla testata (fino a 300 mm lungh., max. 3 mm largh.)
- ◆ Fessurazioni profonde sulla superficie (fino a 300 mm lungh., max. 2 mm largh., max. 2x/tavola)

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 x 1973 mm

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Buchs (Druckholz)

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 10 mm, max. 5 Äste/Brett)
- ◆ Harzgallen (bis max. 40 mm Länge, max. 2 mm Breite, max. 2 Stück/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Seichte Risse an Oberfläche (bis max. 50 mm Länge, 1 mm Breite)
- ◆ Gesunder Splint (bis zu 5% der Sichtfläche)

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Natural colour variations
- ◆ Compression wood

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 10 mm, max. 5 per board)
- ◆ Resin pockets (< 40 mm length, < 2 mm width, max. 2 per board)

OCCASIONAL

- ◆ Shallow surface shakes (< 50 mm length, < 1 mm width)
- ◆ Sound sapwood (< 5 % on better face)

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Legno di compressione

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 10 mm, max. 5 nodi/tavola)
- ◆ Tasche di resina (fino a 40 mm lunghezza, max. 2 mm larghezza, max. 2x/tavola)

SPORADICO

- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie (fino a 50 mm lunghezza, max. 1 mm larghezza)
- ◆ Alburno sano (fino a 5% sul lato visibile)

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 x 1973 mm

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 35 mm)
- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 35 mm)
- ◆ Nicht fest verwachsene Äste (bis Ø 35 mm)
- ◆ Gesunder Splint (bis zu 10% der Sichtfläche)
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Buchs (Druckholz)

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Endrisse (bis max. 30 mm Länge, max. 1 mm Breite, max. 1x/Brett)
- ◆ Harzgallen (bis max. 40 mm Länge, max. 2 mm Breite, max. 4 Stück/Brett)
- ◆ Kernröhre (bis max. 200 mm Länge, max. 2x/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Seichte Risse an Oberfläche (bis max. 120 mm Länge, 1 mm Breite)
- ◆ Ausgeschlagene Stellen

ÖBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 35 mm)
- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 35 mm)
- ◆ Dead knots (Ø < 35 mm)
- ◆ Sound sapwood (< 10% on the better face)
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wooden characteristics are usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Compression wood

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ End shakes (< 30 mm length, < 1 mm width, max. 1 per board)
- ◆ Resin pockets (< 40 mm length, < 2 mm width, max. 4 per board)
- ◆ Pith (< 200 mm length, max. 2 per board)

OCCASIONAL

- ◆ Shallow surface shakes (< 120 mm length, < 1 mm width)
- ◆ Machining defects

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 35 mm)
- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 35 mm)
- ◆ Nodi non aderenti (fino a Ø 35 mm)
- ◆ Alburno sano (fino a 10% sul lato visibile)
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)
- ◆ Legno di compressione

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Fessurazioni sulla testata (fino a 30 mm lungh., max. 1 mm largh., max. 1x/tavola)
- ◆ Tasche di resina (fino a 40 mm lungh., max. 2 mm largh., max. 4x/tavola)
- ◆ Cilindri midollari (fino a 200 mm lungh., max. 2x/tavola)

SPORADICO

- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie (fino a 120 mm lungh., max. 1 mm largh.)
- ◆ Punti di rottura

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 x 1973 mm

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 55 mm)
- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 50 mm)
- ◆ Nicht fest verwachsene Äste (bis Ø 50 mm)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche (Bis max. 300 mm Länge)
- ◆ Gesunder Splint (bis zu 20% der Sichtfläche)
- ◆ Rindeneinwuchs
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Kernröhre (bis max. 700 mm Länge)
- ◆ Buchs (Druckholz)

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Ausgeschlagene Stellen (bis Ø 25 mm, max. 3 Stellen/Brett)
- ◆ Harzgallen (bis max. 80 mm Länge, max. 5 mm Breite, max. 3 Stück/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Astlöcher (bis Ø 15 mm)
- ◆ Endrisse (bis max. 100 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Tiefe Risse an Oberfläche (bis max. 300 mm Länge)

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots (Ø < 55 mm)
- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 50 mm)
- ◆ Dead knots (Ø < 50 mm)
- ◆ Shallow surface shakes (< 300 mm length)
- ◆ Sound sapwood (< 20% on the better face)
- ◆ Bark pockets
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wooden characteristics are usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Pith (< 700 mm length)
- ◆ Compression wood

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Machining defects (Ø < 25 mm, max. 3 spots per board)
- ◆ Resin pockets (< 80 mm length, < 5 mm width, max. 3 per board)

OCCASIONAL

- ◆ Knot holes (Ø < 15 mm)
- ◆ End shakes (< 100 mm length, < 2 mm width)
- ◆ Deep shakes on surface (< 300 mm length)

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 55 mm)
- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 50 mm)
- ◆ Nodi non aderenti (fino a Ø 50 mm)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie (fino a 300 mm lunghez.)
- ◆ Alburno sano (fino a 20% sul lato visibile)
- ◆ Inclusione di corteccia
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)
- ◆ Cilindri midollari (fino a 700 mm lunghez.)
- ◆ Legno di compressione

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Punti di rottura (fino a Ø 25 mm, max. 3 punti/tavola)
- ◆ Tasche di resina (fino a 80 mm lunghez., max. 5 mm larghez., max. 3x/tavola)

SPORADICO

- ◆ Fori di nodo (fino a Ø 15 mm)
- ◆ Fessurazioni sulla testata (fino a 100 mm lunghez., max. 2 mm larghez.)
- ◆ Fessurazioni profonde sulla superficie (fino a 300 mm lunghez.)

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 x 5000/4000 mm

27 x 137 x 4000/1973 mm

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG**ERLAUBT**

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 55 mm)
- ◆ Eingewachsene Äste (bis Ø 50 mm)
- ◆ Nicht fest verwachsene Äste (bis Ø 50 mm)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche (Bis max. 300 mm Länge)
- ◆ Gesunder Splint (bis zu 20% der Sichtfläche)
- ◆ Rindeneinwuchs
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Kernröhre (bis max. 700 mm Länge)
- ◆ Buchs (Druckholz)

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Ausgeschlagene Stellen (bis Ø 25 mm, max. 3 Stellen/Brett)
- ◆ Harzgallen (bis max. 80 mm Länge, max. 5 mm Breite, max. 3 Stück/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Astlöcher (bis Ø 15 mm)
- ◆ Endrisse (bis max. 100 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Tiefe Risse an Oberfläche (bis max. 300 mm Länge)

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING**PERMITTED**

- ◆ Sound knots (Ø < 55 mm)
- ◆ Partially intergrown knots (Ø < 50 mm)
- ◆ Dead knots (Ø < 50 mm)
- ◆ Shallow surface shakes (<300 mm length)
- ◆ Sound sapwood (< 20% on the better face)
- ◆ Bark pockets
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wooden characteristics are usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Pith (< 700 mm length)
- ◆ Compression wood

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Machining defects (Ø < 25 mm, max. 3 spots per board)
- ◆ Resin pockets (< 80 mm length, < 5 mm width, max. 3 per board)

OCCASIONAL

- ◆ Knot holes (Ø < 15 mm)
- ◆ End shakes (< 100 mm length, < 2 mm width)
- ◆ Deep shakes on surface (< 300 mm length)

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ**AMMESSO**

- ◆ Nodi aderenti (fino a Ø 55 mm)
- ◆ Nodi compatti (fino a Ø 50 mm)
- ◆ Nodi non aderenti (fino a Ø 50 mm)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie (fino a 300 mm lungh.)
- ◆ Alburno sano (fino a 20% sul lato visibile)
- ◆ Inclusione di corteccia
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)
- ◆ Cilindri midollari (fino a 700 mm lungh.)
- ◆ Legno di compressione

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Punti di rottura (fino a Ø 25 mm, max. 3 punti/tavola)
- ◆ Tasche di resina (fino a 80 mm lungh., max. 5 mm largh., max. 3x/tavola)

SPORADICO

- ◆ Fori di nodo (fino a Ø 15 mm)
- ◆ Fessurazioni sulla testata (fino a 100 mm lungh., max. 2 mm largh.)
- ◆ Fessurazioni profonde sulla superficie (fino a 300 mm lungh.)

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Levigata

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 x 1973 mm

Montage / installation / montaggio





Oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Superficie olio naturale

QUALITÄTSSORTIERUNG

ERLAUBT

- ◆ Gesunde Äste
- ◆ Eingewachsene Äste
- ◆ Nicht fest verwachsene Äste (bis Ø 60 mm)
- ◆ Endrisse
(bis max. 300 mm Länge)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche
(bis max. 600 mm Länge)
- ◆ Tiefe Risse an Oberfläche
(bis max. 600 mm Länge, max. 4 mm Breite)
- ◆ Gesunder Splint
- ◆ Rindeneinwuchs
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale
überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Harzgallen (bis max. 150 mm Länge,
max. 8 mm Breite, max. 10 Stück/Brett)
- ◆ Kernröhre (bis max. 700 mm Länge)
- ◆ Buchs (Druckholz)
- ◆ Schädlingsbefall
- ◆ Hobelschläge

GERINGFÜGIG ERLAUBT

- ◆ Ausgeschlagene Stellen
(bis Ø 30 mm, max. 3 Stellen/Brett)

VORKOMMEND

- ◆ Astlöcher

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- ◆ Geschliffen

BESONDERHEITEN

- ◆ Sägeraue Stellen, Brandflecken und vorkommende Verminderungen an den Brettbreiten sind charakteristisch für diese Sortierung

Technische Änderungen vorbehalten!

QUALITY GRADING

PERMITTED

- ◆ Sound knots
- ◆ Partially intergrown knots
- ◆ Dead knots (Ø < 60 mm)
- ◆ End shakes (< 300 mm length)
- ◆ Shallow surface shakes (< 600 mm length)
- ◆ Deep shakes on surface
(< 600 mm length, < 4 mm width)
- ◆ Sound sapwood
- ◆ Bark pockets
- ◆ Natural colour variations
- ◆ Openings (typical wooden characteristics are usually sealed with appropriate filler)
- ◆ Resin pockets (< 150 mm length, < 8 mm width, max. 10 per board)
- ◆ Pith (< 700 mm length)
- ◆ Compression wood
- ◆ Pest & fungi infestation
- ◆ Cutter marks

SLIGHTLY PERMITTED

- ◆ Machining defects
(Ø < 30 mm, max. 3 spots per board)

OCCASIONAL

- ◆ Knot holes

TYPE OF SURFACE

- ◆ Sanded

SPECIAL CHARACTERISTICS

- ◆ Planing defects (rough sawn, skips, burn marks and occasionally occurring reductions in board width) are characteristic for this grade

Subject to change without prior notice!

SELEZIONE DELLA QUALITÀ

AMMESSO

- ◆ Nodi aderenti
- ◆ Nodi compatti
- ◆ Nodi non aderenti (fino a Ø 60 mm)
- ◆ Fessurazioni sulla testata
(fino a 300 mm lungh.)
- ◆ Fessurazioni superficiali sulla superficie
(fino a 600 mm lungh.)
- ◆ Fessurazioni profonde sulla superficie
(fino a 600 mm lungh., max. 4 mm largh.)
- ◆ Alburno sano
- ◆ Inclusione di corteccia
- ◆ Disomogeneità cromatiche naturali
- ◆ Punti aperti (Caratteristiche tipiche di legno sono chiusi principalmente mediante un riempitivo adatto)
- ◆ Tasche di resina (fino a 150 mm lungh., max. 8 mm largh., max. 10x/tavola)
- ◆ Cilindri midollari (fino a 700 mm lungh.)
- ◆ Legno di compressione
- ◆ Infestazione da parassiti
- ◆ Colpi di Pialla

INSIGNIFICANTE AMMESSO

- ◆ Punti di rottura
(fino a Ø 30 mm, max. 3 punti/tavola)

SPORADICO

- ◆ Fori di nodo

TIPO DI SUPERFICIE

- ◆ Spazzolata, 1x oliata

PARTICOLARITÀ

- ◆ punti segati, marchio a fuoco ed eventuali riduzioni della larghezza della tavola sono caratteristici di questa qualificazione

Con riserva di cambiamenti tecnici!

Dimensionen / dimensions / dimensioni

20 x 137 x 1973 mm

27 x 137 x 1973 mm

Montage / installation / montaggio



Holzfeuchtigkeit bei Anlieferung

Moisture content at delivery | L'umidità del legno al momento della consegna

Konstante Qualität bei der Herstellung von Massivholzdielen kann nur mit einer kontinuierlichen Holzfeuchtemessung garantiert werden. Die Firma Weiss Naturholzboden kann darum eine Holzfeuchte bei Auslieferung von 9% (+/- 2%) zusichern.

A constantly high-quality level in the production of solid wood flooring boards can only be guaranteed by a continuous measurement of the moisture content along the whole production process. That way, the Weiss Naturholzboden is able to guarantee a moisture content of 9% (+/- 2%) at delivery.

La qualità costante nella produzione delle tavole in legno massiccio può essere garantita soltanto grazie al controllo continuo d'umidità del legno. La ditta Weiss Naturholzboden è dunque in grado di assicurare al momento della consegna, un'umidità del 9% (+/-2%).

Normenbezug bei der Herstellung von Massivholzdielen

Reference standards for the production of solid wood flooring boards

Riferimento alle norme di produzione delle tavole in legno massello

Laubholz: ÖNORM EN 13629:2012-06-15 (Holzfußböden - Massive Laubholzdielen) Die angegebenen Sortierungen sind gemäß Punkt 4.3.4 der »Freien Klasse« zugehörig.

Nadelholz: ÖNORM EN 13990:2004-06-01 (Holzfußböden - Massive Nadelholz-Fußbodendielen) Die angegebenen Sortierungen sind gemäß Punkt 5.4.4 der »Freien Sortierung« zugehörig. Bei der Klassifizierung der Astgröße wurde gemäß ÖNORM EN 1310:1997-09-01 Punkt 4.1.1 das allgemeine Verfahren angewendet.

Hardwood: ÖNORM EN 13629:2012-06-15 (Wood flooring. Solid individual and pre-assembled hardwood boards). Referring clause 4.3.4, all grading classes mentioned are belonging to a "free class" (that means definable).

Softwood: ÖNORM EN 13990:2004-06-01 (Wood flooring. Solid softwood floor boards). Referring clause 5.4.4, all grading classes mentioned are belonging to a "free class" (that means definable).

For classification of knot sizes, a general method according to ÖNORM EN 1310:1997-09-01, clause 4.1.1 has been employed.

Latifoglie: EN 13629 (Tavole per pavimenti in legno massello di latifoglie) Gli assortimenti indicati sono privi di classificazione.

Conifere: EN 13990 (Tavole per pavimenti in legno massello di conifera) Gli assortimenti indicati sono privi di classificazione.

Per la classificazione della dimensione del nodo è stato applicato il metodo generale (ai sensi di EN 1310).

Sortierung Grading | Classificazione

Trotz gewissenhafter Qualitätssortierung können in einer Sortierklasse bis zu 5% an Elementen einer anderen Sortierklasse enthalten sein.

In spite of very careful grading, up to 5% of pieces of a higher or lower grading may occur in the respective grade batch.

Malgrado la classificazione scrupolosa di qualità, si potrebbero riscontrare all'interno della classificazione fino al 5% di elementi appartenenti ad altre classificazioni.

Verlegung auf Fußbodenheizung

Installation over radiant heated subfloor screeds | Installazione al riscaldamento

Weiss Naturholzböden sind für die Montage auf Fußbodenheizungen unter Einhaltung der entsprechenden Normen (ÖNORM B 2218, DIN 18356, DIN 18560) bis zu einer Breite von 169mm unter Einhaltung folgender Parameter geeignet:

- Max zulässige Estrichfeuchte:
Zementestrich 1,5% CM
Anhydrit- / Calciumsulfatestrich 0,3% CM
- Ein Aufheizprotokoll ist vorzuweisen
- Die Oberflächentemperatur des Holzfußbodens darf max. 26°C betragen
- Luftfeuchte während der Heizperiode min. 50%

We hereby confirm, that WEISS Natural Wood Flooring Boards (up to a board width of 169 mm), in compliance with the respective standards ÖNORM B 2218, DIN 18356 and DIN 18360, are suited for installation over low-temperature radiant heated sub-floor screeds, under specific conditions:

- *Maximum allowable moisture content of screed (Carbide-Moisture-Meter-Measurement):*
 - *Cementitious (concrete) screed 1,5 % CM*
 - *Anhydrite (Calciumsulfate) screed 0,3 % CM*
- *A heating-up protocol must be presented*
- *The temperature of the installed wooden flooring must not exceed a maximum of 26 °C*
- *The relative humidity of the air (R.H.) must be of minimum 50% during the heating season.*

In conformità alle normative vigenti (ÖNORM B 2218, DIN 18356, DIN 18560) si dichiara che i pavimenti WEISS in legno massello (fino ad una larghezza di 169 mm) sono adatti al montaggio su sistemi di riscaldamento radiante a pavimento.

- *Max. umidità consentita per pavimenti in cemento: Massetto in cemento 1,5% CM
Massetto in anidrite/solfato di calcio 0,3% CM*
- *Deve essere redatto un Protocollo di riscaldamento*
- *La temperatura superficiale del pavimento in legno non deve essere superiore a 26°C*
- *L'umidità atmosferica relativa durante il periodo di funzionamento del riscaldamento deve essere almeno del 50%*

Darauf können Sie vertrauen Quality you can rely on | Potete fidarsi Vi

Durch laufende Qualitätsüberwachung von akkreditierten und staatlich autorisierten Prüf- und Überwachungsanstalten ist das Austria Gütezeichen der Garant für höchste Qualität. Es zeichnet Produkte aus, welche größtenteils österreichischen Wertanteil der Produktionskosten und der Wertschöpfung nachweisen. Weiss Naturholzböden sind zu 100% österreichische Qualitätsprodukte.

Thanks to the permanent quality control by accredited and authorized national institutes for material testing and inspection, the Austria Quality Seal guarantees quality on a top-level. This seal distinguishes products which stand for a high Austrian value percentage of the production costs and total value added to the product. Weiss solid wood flooring boards are at 100% Austrian quality products.

Grazie alla sorveglianza permanente di qualità tramite istituti accreditati ed autorizzati di controllo e di sorveglianza, il marchio austriaco di qualità costituisce la garanzia per altissima qualità. Distingue prodotti che dimostrano, per la maggior parte, un valore austriaco nei costi della produzione e nella creazione di valore aggiunto. I pavimenti in legno naturale massello della ditta Weiss Naturholzböden sono al 100% dei prodotti di qualità austriaca.



Weiss GmbH
Austria

Flachau
Zell am See
St. Valentin
Tamsweg

Tel +43 (0) 6457/26850
Tel +43 (0) 6542/56256
Tel +43 (0) 7435/52605
Tel +43 (0) 6474/68 86

info@weiss.at
vkzell@weiss.at
vkstvalentin@weiss.at
vktamsweg@weiss.at

www.weiss.at



weiss

KOMPETENT BEI HOLZ